



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ»

Регистрационный номер № РОСС RU.3808.04ФАН0
в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации



Орган по сертификации «Стройфизика-сертификация» № RU.MPCT.OS.011
127238, г. Москва, Локомотивный проезд, д.21
тел./факс: (495) 482-40-76, (495) 482-40-60

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU.MPCT.011.025.2.ПР.000210

Срок действия с 26 июля 2017 г. по 26 июля 2020 г.

Выдан: **ООО «ДорХан – Торговый Дом»**

143002, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120

Настоящий сертификат удостоверяет, что панели шумозащитные, звукопоглощающие и звукоизолирующие, «DooHan», выпускаемые по ТУ 25.99.29-001-18897806-2017
(серийный выпуск)

Код ОКПД-2 25.99.29.190

соответствуют требованиям:

ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта. Технические требования» п.9

Предоставляет право на применение Знака соответствия Системы «МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ»

Основания для выдачи:

- протоколы сертификационных испытаний № 63 - 65 от 24 июля 2017 г., проведенных ИЛ «Стройфизика-тест» в составе НИИСФ РААСН, аттестат аккредитации № RU.MPCT.ИЛ.009 от 07.02.2013 г.;
- решение о выдаче сертификата соответствия от 26 июля 2017 г. № 42.

Дополнительная информация:

- действие сертификата соответствия не имеет территориальных ограничений.

Руководитель
органа по сертификации

И.Л.Шубин

Эксперт

Н.Е. Щурова

М.П.



Зарегистрирован в Реестре Системы «МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ» 26 июля 2017 г.

Подтверждение действия сертификата соответствия:



Сертификат соответствия без отметки о подтверждении его действия недействителен

001331

**Система добровольной сертификации
«МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ»**

Испытательная лаборатория

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)



Аттестат
аккредитации №

RU.MPCT.IЛ.009

Действителен до « 06 » февраля 2018 г.



ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 63

« 24 » июля 2017 г.

Основание для проведения испытаний

Решение по заявлению на проведение сертификации № 38
от 23.12.2016

(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

орган по сертификации «Стройфизика-тест»,

наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение
договор № 60350(2017) от 19.07.2017

Наименование продукции

сертификационных испытаний)

**Панели шумозащитные, звукопоглощающие и
звукоизолирующие «DoorHap», выпускаемые по ТУ
25.99.29-001-18897806-2017 (85 серия: ПША-85 (1,0), ПША-
85 (1,2), ПШС-85 (0,7), ПШС-85 (0,8)),
ОКПД-2 25.99.29.190**

(наименование, сокращенное наименование классификатора,
код по классификатору)

ПША-85 (1,0) панель шумозащитная алюминиевая, толщина
листа корпуса 1 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПША-85 (1,2) панель шумозащитная алюминиевая, толщина
листа корпуса 1,2 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПШС-85 (0,7) панель шумозащитная стальная, толщина листа
корпуса 0,7 мм. (передний лист панели с перфорацией или без
перфорации)

ПШС-85 (0,8) панель шумозащитная стальная, толщина листа
корпуса 0,8 мм. (передний лист панели с перфорацией или без
перфорации)

Описание продукции

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

Заявитель

143002, Московская обл.,
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
(наименование, адрес)

Производитель

ООО «ДорХан — Торговый Дом»
143002, Московская обл.,
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
(наименование, адрес)

Сведения об испытанных образцах

- Панели толщиной 85 мм из профилированного алюминиевого листа С20 толщиной 1 мм, изготовленного из алюминиевого сплава 3105, окрашенного полиэфирной краской в количестве 2 шт. (один из них перфорированный), с плитой минераловатной теплоизоляционной на синтетическом связующем - 1 шт (толщина плиты 45 мм, плотность — 60 кг/м³), установленной между профилированными листами, и мембраной парогидроизоляции полипропиленовой «Изобонд А», установленной на минераловатную плиту со стороны перфорированного листа. Верхний и нижний нащельники толщиной 1 мм, изготовлены из алюминиевого сплава 3105, окрашены полиэфирной краской. Боковые крышки толщиной 1 мм, изготовлены из алюминиевого сплава 3105-2 шт., уплотнитель - энергофлекс 22х8х500мм - 2 шт. устанавливается на ребро боковой крышки со стороны перфорированного листа. Размер образца 1000х500х85 мм, количество 6 шт.
- Панели толщиной 85 мм из профилированного стального листа С20 толщиной 0,7 мм, изготовленного из стали 08ПС, окрашенного полиэфирной краской в количестве 2 шт, с плитой минераловатной теплоизоляционной на синтетическом связующем - 1 шт (толщина плиты 85 мм, плотность — 90 кг/м³), установленной между профилированными листами, и мембраной парогидроизоляции полипропиленовой «Изобонд А», установленной на минераловатную плиту со стороны перфорированного листа. Верхний и нижний нащельники толщиной 0,7 мм, изготовленные из стали 07ПС, окрашенные полиэфирной краской в количестве 1 шт. каждый. Боковые крышки толщиной 1,2 мм, изготовленные из стали Ст3, оцинкованные в количестве 2 шт., уплотнитель - энергофлекс 22х8х500мм - 2 шт. устанавливается на ребро боковой крышки. Размер образца 1000х500х85 мм, количество 6 шт.

(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории) ИЛ/63.1-63.12

Методика испытания ГОСТ 33328-2015

(наименование документов)

Дата испытания 23.12.2016-26.12.2016; 17.07. 2016 -20.07.2017

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях

(номера

Приложение 1 на 2 стр., Приложение 2 на 2 стр.

приложений и количество листов в них)

Средства
измерений

Груз специальный (0,9988 кг) сертификат о калибровке СК № 0002141 от 08.04.2013г.

Панели шумозащитные, звукопоглощающие и звукоизолирующие «DoorHan», выпускаемые по ТУ 25.99.29-001-18897806-2017 (85 серия: ПША-85 (1,0), ПША-85 (1,2), ПШС-85 (0,7), ПШС-85 (0,8)), ОКПД-2 25.99.29.190 соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Технические требования».

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель
испытательной лаборатории

(подпись)

И.В. Бессонов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1 к протоколу сертификационных
испытаний № 63 от « 24 » июля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Панель шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorHan"

(наименование продукции)

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

(наименование заявителя)

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

Дата изготовления
продукции

декабрь 2016 г.

Дата проведения испытаний

23-26 декабря 2016г.

Номер партии

Маркировка образца

ИЛ/63.1-63.6

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Механическая прочность	кг/м ²	ГОСТ 33329-2015 п.9	95,0	ГОСТ 33328-2015 п.9.2	• прогиб с внешней стороны 0,4 см. • прогиб с внутренней стороны- 0,5 см. • Остаточ- ный прогиб- нет	соответствует

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Ударопрочность при +28 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,5-0,6 см, разрушения отсутствуют	соответствует
3.	Ударопрочность при -32 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,4-0,5 см, разрушения отсутствуют	соответствует
Общее заключение: Панель алюминиевая шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorHan" с толщиной в основном сечении 85 мм соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта. Технические требования».							

Эксперт

(должность ответственного за проведение испытаний)


(подпись)

Н.Е. Щурова

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к протоколу сертификационных испытаний № 63 от « 24 » июля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Панель шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorHan"

(наименование продукции)

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

(наименование заявителя)

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

Дата изготовления
продукции

июль 2017 г.

Дата проведения испытаний

17-20 июля 2017г.

Номер партии

Маркировка образца
(пробы)

ИЛ/63.7-63.12

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на которые проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Механическая прочность	кг/м ²	ГОСТ 33329-2015 п.9	95,0	ГОСТ 33328-2015 п.9.2	- прогиб с внешней стороны 0,35 см. - прогиб с внутренней стороны- 0,45 см. - Остаточ- ный прогиб- нет	соответствует

1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Ударопрочность при +28 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,45- 0,5 см, разрушения отсутствуют	соответствует	
3.	Ударопрочность при -32 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,35- 0,5 см, разрушения отсутствуют	соответствует	
Общее заключение: Панель стальная шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorHan" с толщиной в основном сечении 85 мм соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта. Технические требования».								

Эксперт

(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Н.Е. Щурова

(инициалы, фамилия)

**Система добровольной сертификации
«МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ»**

Испытательная лаборатория

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

Аттестат
аккредитации №

RU.MPCT.ИЛ.009



Действителен до 06 февраля 2018 г.



Директор НИИСФ РААСН
И.Л. Шубин

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 64

« 24 » июля 2017 г.

Основание для проведения испытаний

Решение по заявлению на проведение сертификации № 38
от 23.12.2016

(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

орган по сертификации «Стройфизика-тест»,

наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение
договор № 60350(2017) от 19.07.2017

Наименование продукции

сертификационных испытаний)

**Панели шумозащитные, звукопоглощающие и
звукоизолирующие «DoorHap», выпускаемые по ТУ
25.99.29-001-18897806-2017 (115 серия: ПША-115 (1,0),
ПША-115 (1,2), ПШС-115 (0,7), ПШС-115 (0,8)),
ОКПД-2 25.99.29.190**

(наименование, сокращенное наименование классификатора,
код по классификатору)

ПША-115 (1,0) панель шумозащитная алюминиевая, толщина
листа корпуса 1 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПША-115 (1,2) панель шумозащитная алюминиевая, толщина
листа корпуса 1,2 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПШС-115 (0,7) панель шумозащитная стальная, толщина
листа корпуса 0,7 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПШС-115 (0,8) панель шумозащитная стальная, толщина
листа корпуса 0,8 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

Описание продукции

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

143002, Московская обл.,

Заявитель

Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120

(наименование, адрес)

Производитель

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

143002, Московская обл.,

Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120

(наименование, адрес)

Сведения об испытанных образцах

- Панели толщиной 115 мм из профилированного алюминиевого листа С20 толщиной 1 мм, изготовленного из алюминиевого сплава 3105, окрашенного полиэфирной краской в количестве 2 шт. (один из них перфорированный), с плитой минераловатной теплоизоляционной на синтетическом связующем - 1 шт (толщина плиты 45 мм, плотность — 60 кг/м³), установленной между профилированными листами, и мембраной парогидроизоляции полипропиленовой «Изобонд А», установленной на минераловатную плиту со стороны перфорированного листа. Верхний и нижний нащельники толщиной 1 мм, изготовлены из алюминиевого сплава 3105, окрашены полиэфирной краской. Боковые крышки толщиной 1 мм, изготовлены из алюминиевого сплава 3105-2 шт., уплотнитель - энергофлекс 22x8x500мм - 2 шт. устанавливается на ребро боковой крышки со стороны перфорированного листа. Размер образца 1000x500x115 мм, количество 6 шт.

- Панели толщиной 115 мм из профилированного стального листа С20 толщиной 0,7 мм, изготовленного из стали 07ПС, окрашенного полиэфирной краской в количестве 2 шт, с плитой минераловатной теплоизоляционной на синтетическом связующем - 1 шт (плотность — 90 кг/м³), установленной между профилированными листами, и мембраной парогидроизоляции полипропиленовой «Изобонд А», установленной на минераловатную плиту со стороны перфорированного листа. Верхний и нижний нащельники толщиной 0,7 мм, изготовленные из стали 08ПС, окрашенные полиэфирной краской в количестве 1 шт. каждый. Боковые крышки толщиной 1,2 мм, изготовленные из стали Ст3, оцинкованные в количестве 2 шт., уплотнитель - энергофлекс 22x8x500мм - 2 шт. устанавливается на ребро боковой крышки. Размер образца 1000x500x115 мм, количество 6 шт.

(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории)

ИЛ/64.1-64.12

Методика испытания

ГОСТ 33328-2015

(наименование документов)

Дата испытания

23.12.2016-26.12.2016; 17.07. 2016 -20.07.2017

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях

(номера)

Приложение 1 на 2 стр., Приложение 2 на 2 стр.

приложений и количество листов в них)

Средства
измерений

Груз специальный (0,9988 кг) сертификат о калибровке СК № 0002141 от 08.04.2013г.

Панели шумозащитные, звукопоглощающие и звукоизолирующие «DoorHan», выпускаемые по ТУ 25.99.29-001-18897806-2017 (115 серия: ПША-115 (1,0), ПША-115 (1,2), ПШС-115 (0,7), ПШС-115 (0,8)), ОКПД-2 25.99.29.190 соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: транспорта. Технические требования».

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель
испытательной лаборатории

(подпись)

И.В. Бессонов

(инициалы, фамилия)

Приложение № 1 к протоколу сертификационных испытаний № 64 от « 24 » июля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Панель шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "Door-Han"

(наименование продукции)
ООО «ДорХан — Торговый Дом»
 (наименование заявителя)
«Стройфизика-тест»
 (наименование испытательной лаборатории)

Дата изготовления продукции декабрь 2016 г.

Дата проведения испытаний 23-26 декабря 2016г.

Номер партии -

Маркировка образца (пробы) ИЛ/64.1-64.6

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Механическая прочность	кг/м ²	ГОСТ 33329-2015 п.9	95,0	ГОСТ 33328-2015 п.9.2	- прогиб с внешней стороны 0,35 см. - прогиб с внутренней стороны- 0,45 см. - Остаточный прогиб- нет	соответствует

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Ударопрочность при +28 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,45- 0,55 см, разрушения отсутствуют	соответствует
3.	Ударопрочность при -32 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,3-0,5 см, разрушения отсутствуют	соответствует
Общее заключение: Панель алюминиевая шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorNap" с толщиной в основном сечении 115 мм соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта. Технические требования».							

Эксперт

(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Н.Е. Щурова

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2 _____ к протоколу сертификационных
испытаний № 64 от « 24 » июля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Панель шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoogHan"

(наименование продукции)

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

(наименование заявителя)

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

Дата изготовления

июль 2017 г.

продукции

Дата проведения испытаний

17-20 июля 2017г.

Номер партии

-

Маркировка образца

ИЛ/64.7-64.12

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на которые проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Механическая прочность	кг/м ²	ГОСТ 33329-2015 п.9	95,0	ГОСТ 33328-2015 п.9.2	- прогиб с внешней стороны 0,3 см. - прогиб с внутренней стороны- 0,4 см.	соответствует

							• Остаточ- ный прогиб- нет	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Ударопрочность при +28°C	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,3-0,5 см, разрушения отсутствуют	соответствует	
3.	Ударопрочность при -32 °C	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,4-0,6 см, разрушения отсутствуют	соответствует	
Общее заключение: Панель стальная шумозащитная, звукопоглощающая "DoorNap" с толщиной в основном сечении 115 мм соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта. Технические требования».								

Эксперт

(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Н.Е. Шурова

(инициалы, фамилия)

**Система добровольной сертификации
«МЕЖРЕГИОНСТАНДАРТ»**

Испытательная лаборатория

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук»
(НИИСФ РААСН)

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)



Аттестат
аккредитации №

RU.MPCT.IJL.009

Действителен до « 06 февраля 2018 г.

Директор НИИСФ РААСН
И.Л. Шубин

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 65

« 24 » июля 2017 г.

Основание для проведения испытаний

Решение по заявлению на проведение сертификации № 38
от 23.12.2016

(№, дата решения по заявлению на проведение сертификации,

орган по сертификации «Стройфизика-тест»,

наименование органа по сертификации; №, дата договора на проведение
договор № 60350(2017) от 19.07.2017

Наименование продукции

сертификационных испытаний)

**Панели шумозащитные, звукопоглощающие и
звукоизолирующие «DoorHap», выпускаемые по ТУ
25.99.29-001-18897806-2017 (125 серия: ПША-125 (1,0),
ПША-125 (1,2), ПШС-125 (0,7), ПШС-125 (0,8)),
ОКПД-2 25.99.29.190**

(наименование, сокращенное наименование классификатора,
код по классификатору)

ПША-125 (1,0) панель шумозащитная алюминиевая, толщина
листа корпуса 1 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПША-125 (1,2) панель шумозащитная алюминиевая, толщина
листа корпуса 1,2 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПШС-125 (0,7) панель шумозащитная стальная, толщина
листа корпуса 0,7 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

ПШС-125 (0,8) панель шумозащитная стальная, толщина
листа корпуса 0,8 мм. (передний лист панели с перфорацией
или без перфорации)

Описание продукции

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

143002, Московская обл.,

Заявитель

Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120

(наименование, адрес)

Производитель

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

143002, Московская обл.,

Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120

(наименование, адрес)

Сведения об испытанных образцах

- Панели толщиной 125 мм из профилированного алюминиевого листа С20 толщиной 1 мм, изготовленного из алюминиевого сплава 3105, окрашенного полиэфирной краской в количестве 2 шт. (один из них перфорированный), с плитой минераловатной теплоизоляционной на синтетическом связующем - 1 шт (толщина плиты 45 мм, плотность — 60 кг/м³), установленной между профилированными листами, и мембраной парогидроизоляции полипропиленовой «Изобонд А», установленной на минераловатную плиту со стороны перфорированного листа. Верхний и нижний нащельники толщиной 1 мм, изготовлены из алюминиевого сплава 3105, окрашены полиэфирной краской. Боковые крышки толщиной 1 мм, изготовлены из алюминиевого сплава 3105-2 шт., уплотнитель - энергофлекс 22х8х500мм - 2 шт. устанавливается на ребро боковой крышки со стороны перфорированного листа. Размер образца 1000х500х125 мм, количество 6 шт.

- Панели толщиной 125 мм. представляют собой профилированные стальные листы С20 толщиной 0,8 мм, изготовленные из стали 08ПС, окрашенные полиэфирной краской в количестве 2 шт, с плитой минераловатной теплоизоляционной на синтетическом связующем - 1 шт (толщина плиты 85 мм, плотность — 90 кг/м³), установленной между профилированными листами, и мембраной парогидроизоляции полипропиленовой «Изобонд А», установленной на минераловатную плиту со стороны перфорированного листа. Верхний и нижний нащельники толщиной 0,8 мм, изготовленные из стали 08ПС, окрашенные полиэфирной краской в количестве 1 шт. каждый. Боковые крышки толщиной 1,2 мм, изготовленные из стали Ст3, оцинкованные в количестве 2 шт., уплотнитель - энергофлекс 22х8х500мм - 2 шт. устанавливается на ребро боковой крышки.

Размер образца 1000х500х125 мм, количество 6 шт.

(количество, масса, упаковочные единицы, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные испытательного центра (лаборатории)

ИЛ/65.1-65.12

Методика испытания

ГОСТ 33328-2015

(наименование документов)

Дата испытания

23.12.2016-26.12.2016; 17.07. 2016 -20.07.2017

Результаты сертификационных испытаний приведены в прилагаемых приложениях

(номера

Приложение 1 на 2 стр., Приложение 2 на 2 стр.

приложений и количество листов в них)

Средства
измерений

Груз специальный (0,9988 кг) сертификат о калибровке СК № 0002141 от 08.04.2013г.

Панели шумозащитные, звукопоглощающие и звукоизолирующие «DoorHan», выпускаемые по ТУ 25.99.29-001-18897806-2017 (125 серия: ПША-125 (1,0), ПША-125 (1,2), ПШС-125 (0,7), ПШС-125 (0,8)), ОКПД-2 25.99.29.190 соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: транспорта. Технические требования».

(продукция соответствует или не соответствует требованиям нормативного документа,

на соответствие которому проводились сертификационные испытания)

Руководитель
испытательной лаборатории

(подпись)

И.В. Бессонов
(инициалы, фамилия)

Приложение № 1 к протоколу сертификационных испытаний № 65 от « 24 » июля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Панель шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorHan"

(наименование продукции)

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

(наименование заявителя)

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

Дата изготовления

декабрь 2016 г.

продукции

Дата проведения испытаний

23-26 декабря 2016г.

Номер партии

Маркировка образца

ИЛ/65.1-65.6

(пробы)

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на которые соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Механическая прочность	кг/м ²	ГОСТ 33329-2015 п.9	95,0	ГОСТ 33328-2015 п.9.2	- прогиб с внешней стороны 0,35 см. - прогиб с внутренней стороны- 0,45 см. - Остаточ- ный прогиб- нет	соответствует

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Ударопрочность при +28 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,45- 0,55 см, разрушения отсутствуют	соответствует
3.	Ударопрочность при -32 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,3-0,5 см, разрушения отсутствуют	соответствует
Общее заключение: Панель алюминиевая шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorHan" с толщиной в основном сечении 125 мм соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта. Технические требования».							

Эксперт

(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Н.Е. Щурова

(инициалы, фамилия)

Приложение № 2 к протоколу сертификационных испытаний № 65 от « 24 » июля 2017 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ
Панель шумозащитная, звукопоглощающая и звукоизолирующая "DoorHan"

(наименование продукции)

ООО «ДорХан — Торговый Дом»

(наименование заявителя)

«Стройфизика-тест»

(наименование испытательной лаборатории)

Дата изготовления
продукции

июль 2017 г.

Дата проведения испытаний

17-20 июля 2017г.

Номер партии

Маркировка образца

(пробы) ИЛ/65.7-65.12

№№ п/п	Измеряемый показатель испытываемой продукции	Единица измерения	Требования к испытываемой продукции		Наименование нормативной документации на испытание (раздел, пункт)	Результаты испытаний (значение показателя)	Соответствует (не соответствует) требованиям документов, на соответствие которым проводится сертификация
			наименование документа (раздел, пункт)	нормативное значение показателя			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Механическая прочность	кг/м ²	ГОСТ 33329-2015 п.9	95,0	ГОСТ 33328-2015 п.9.2	- прогиб с внешней стороны 0,3 см. - прогиб с внутренней стороны- 0,4 см. - Остаточ- ный прогиб- нет	соответствует

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Ударопрочность при +28 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,5-0,6 см, разрушения отсутствуют	соответствует
3.	Ударопрочность при -32 ⁰ С	Ударная нагрузка 30 Дж	ГОСТ 33329-2015 п.9	Отсутствие разрушений	ГОСТ 33328-2015 п.9.3	Вмятины 0,4-0,5 см, разрушения отсутствуют	соответствует
Общее заключение: Панель стальная шумозащитная, звукоотражающая и звукоизолирующая "DoorHan" с толщиной в основном сечении 125 мм соответствует требованиям п.9 ГОСТ 33329-2015 «Экраны акустические для ж/д транспорта. Технические требования».							

Эксперт

(должность ответственного за проведение испытаний)



(подпись)

Н.Е. Щурова

(инициалы, фамилия)